



ULMER WEISS XM

Vorkommen

Der hochwertige Calcit für unsere ULMER WEISS-Füllstoffe wird durch den Abbau eines sehr reinen Naturvorkommens aus dem oberen Weißjura in Blaubeuren bei Ulm gewonnen. Dieser Calcit zeichnet sich durch feinkristallin-dichte Struktur, große chemische Reinheit und hohe Helligkeit aus.

Gesteins-Analyse von ULMER WEISS

CaCO ₃	99,2 %	
MgCO ₃	0,4 %	
Fe ₂ O ₃	0,035 %	
Al ₂ O ₃	0,1 %	
SiO ₂ (Silikate)	0,25 %	
Flüchtige Anteile bei 105°C	(DIN EN ISO 787-2)	< 0,2 %
Glühverlust	(DIN EN 459-2)	43,8 %
HCl-Unlösliches	(DIN 55 918)	0,3 %

Physikalische Daten

Schüttdichte		0,75 g/cm ³
Stampfdichte	(DIN EN ISO 787-11)	1,4 g/cm ³
Ölzahl	(DIN EN ISO 787-5)	16 g/100g
DOP-Zahl	(nach DIN EN ISO 787-5)	28 g/100g
elektr. Leitfähigkeit (10%)	(DIN ISO 787-14)	43 µS/cm
pH-Wert	(DIN EN ISO 787-9)	9,6
Dichte	(DIN EN ISO 787-10)	2,7 g/cm ³
Härte nach Mohs		3
Refraktionsindex		1,59

Optische Eigenschaften

Helligkeit	(C/2 ⁰ , DIN 53163)	91
Gelb-Wert	(DIN 6167)	7,6
Farbmaßzahlen CIELAB	(DIN 6174)	L* 96,2 a* -0,1 b* 4,0

Die in unseren Datenblättern angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.

Siebanalyse (nach DIN 53 734)

Gehalt an Teilchen feiner als 40 μm 99,9 %

Korngrößenverteilung (Laser-Granulometer)

Gehalt an Teilchen feiner als	28 μm	98,5 %
	16 μm	91 %
	8 μm	70 %
	4 μm	44 %
	2 μm	25 %

Mittlerer Teilchendurchmesser: 5,0 μm

Korngrößenverteilungskurve von ULMER WEISS XM (Laser-Granulometer Sympatec Helos R3)

